

外被材料	抗張強度 (MPa)	延伸率 (%)	耐熱性 (°C)	耐油性	阻燃性	特色
聚氨酯 (Polyurethane) (U)	29.4	400	80	○	○	可維持適當的硬度，故適合使用在彎曲空間等局部性彎曲運動。
無鉛PVC (V)	10.0	120	105	○	◎	材質柔軟且耐熱性佳。表面光滑故適合使用於電纜拖鏈。

其它：亦可依顧客的用途，選用聚酯纖維Polyester (E)或聚烯烴Polyolefin (O)等外被材質。
 ※上表中的數值為各材料的代表值。